

Dispersielijm DK 21



- > gebruiksklaar
- > voor de gehele woonruimte
- > voor natte wandzones

**Afbeelding van
verpakking volgt
binnenkort**



Productomschrijving

Gebruiksklare, flexibel vervormbare dispersielijm voor het verlijmen van tegels volgens de dunbedmethode. Alleen binnen (ook in vochtige ruimten op wanden), voor het verlijmen van keramische tegels en platen (tot 60 x 60 cm bij wandtegels en/of zuigende ondergrond), mozaiek en voor tegelreparaties. Ook geschikt voor vloerverwarming.

Opslag

Vorstvrij, koel en droog op een houten rooster, in de ongeopende originele verpakking 365 dagen houdbaar.

Verwerking

Aanbevolen gereedschap

De vertanding van de lijmkam afstemmen op de tegel en de ondergrond.

Verwerking

De dispersielijm in twee arbeidsgangen op de ondergrond aanbrengen. In de eerste arbeidsgang wordt een dunne contactlaag aangebracht. In de nog natte laag wordt in de tweede arbeidsgang met de juiste vertanding onder een hoek van 45-60 graden het lijmbed opgerild. De tegel in het verse lijmbed schuivend aandrukken en eventuele lijmresten met een natte spons verwijderen.

Technische gegevens

Dichtheid	1,7 kg/l
Kleur	Wit
Verbruik	ca. 1,6 kg/m ² vertanding 4 mm
	ca. 2,5 kg/m ² vertanding 6 mm
	ca. 3,4 kg/m ² vertanding 8 mm
	ca. 4,3 kg/m ² vertanding 10 mm

Tegeltechniek

Laagdikte	Bij wandtegels max. 6 mm Bij vloer- en fijnsteentegels 4 mm
Open tijd	ca. 30 min.
Corrigeerbaarheid	ca. 20 min.
Voegbaar	Wandtegels na ca. 8 uur Vloer- en fijnsteentegels na ca. 2 dagen
Volledig belastbaar	na ca. 7 dagen
Waterbehoefte	geen

Ondergrond

Geschikte ondergronden
Beton
Cementdekvloer
Anhydrietdekvloer
Gietasfalt
Gipspleister
Kalkcementpleister
Metselwerk
Gipskartonplaat, gipsbouwplaat
Glad bekist beton
Cellenbeton
Houtachtige plaatmaterialen

De ondergrond moet droog, vorstvrij, vast, draagkrachtig en vormvast zijn en vrij van stof, vuil, olie, vet, scheidingsmiddelen en losse delen. Daarnaast moet de ondergrond voldoen aan de geldende technische nationale en Europese richtlijnen en normen, evenals aan de algemeen erkende regels van het vak.

Product- en verwerkingsinstructies

Materiaalaanwijzingen:

- Bij verwerking buiten het ideale temperatuur- en/of luchtvochtigheidsbereik kunnen de materiaaleigenschappen merkbaar veranderen.
- Materialen voor verwerking op de juiste temperatuur brengen.
- Om de producteigenschappen te behouden, mogen geen vreemde materialen worden bijgemengd.
- Voorgeschreven hoeveelheden water of verdunningsverhoudingen nauwkeurig aanhouden.
- Ingekleurde producten voor gebruik controleren op de juiste kleurtint.
- Kleurgelijkheid kan alleen binnen één charge worden gegarandeerd.
- De kleurontwikkeling wordt sterk beïnvloed door de omgevingsomstandigheden.
- Aangemaakt materiaal dat al begint op te stijven, mag niet verder worden verdund of met vers materiaal worden gemengd.

Omgevingsaanwijzingen:

- Niet verwerken bij temperaturen onder +5 °C.
- Het ideale temperatuurbereik voor materiaal, ondergrond en lucht ligt tussen +15 °C en +25 °C.
- De ideale relatieve luchtvochtigheid ligt tussen 40% en 60%.
- Een hogere luchtvochtigheid en/of lagere temperatuur vertraagt; een lagere luchtvochtigheid en/of hogere temperatuur versnelt het drogen, binden en uitharden.
- Tijdens de droog-, reactie- en uithardingsfase zorgen voor voldoende ventilatie; tocht vermijden.
- Beschermen tegen direct zonlicht, wind en weersinvloeden.
- Aangrenzende bouwdelen beschermen.
- Buiten, in permanent natte en zwaarbelaste zones en bij natuursteen en grootformaattegels de gecombineerde methode (buttering-floating) toepassen.

Tips:

- Wij adviseren altijd vooraf een proefvlak aan te leggen of een kleinschalige proef uit te voeren.
- Raadpleeg de productinformatiebladen van alle MUREXIN-producten die in het systeem worden gebruikt.
- Bewaar voor reparaties een onvermengd origineel product uit de betreffende charge.
- Bij verwarmde dekvloeren moet vóór het aanbrengen het voorgeschreven opstookprotocol zijn uitgevoerd.
- Tijdens verwerking en uitharding mag de vloerverwarming niet zijn ingeschakeld.

Onze gegevens zijn gemiddelde waarden die onder laboratoriumomstandigheden zijn vastgesteld. Door het gebruik van natuurlijke grondstoffen kunnen de vermelde waarden per levering licht afwijken zonder dat dit de geschiktheid van het product beïnvloedt.

Veiligheidsaanwijzingen

Dit informatieblad is gebaseerd op uitgebreide ervaring en is naar beste weten opgesteld. Het is juridisch niet bindend en schept geen contractuele rechtsverhouding of bijkomende verplichting uit de koopovereenkomst. Voor de kwaliteit van onze materialen staan wij garant binnen het kader van onze algemene voorwaarden. Onze producten mogen uitsluitend worden toegepast door vakmensen en/of ervaren, deskundige en technisch bekwame personen. Bij onduidelijkheden blijft de gebruiker verplicht navraag te doen en het product vakkundig te verwerken. Wij adviseren altijd vooraf een proefvlak aan te leggen of een kleinschalige proef uit te voeren. Uiteraard kunnen niet alle mogelijke huidige en toekomstige toepassingen en bijzonderheden volledig worden behandeld. Informatie die bij vakmensen als bekend mag worden verondersteld, is niet opgenomen. Houd rekening met de geldende technische nationale en Europese normen, richtlijnen en informatiebladen voor materialen, ondergrond en daaropvolgende opbouw. Meld zo nodig bedenkingen. Bij publicatie van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van deze versie. Het meest recente informatieblad, veiligheidsinformatieblad en de algemene voorwaarden zijn te vinden op www.murexin.com.