

KIND
BOUWCHEMIE

MUREXIN

Speciale coating **WD Top+**

Uw Plus Produkt:

Speciaal afdichtingssysteem met **WD-1K**
voor beschermen van beton

Afdichtingsstechniek



Stysteem met de Speciale afdichting WD-1K en voor bescherming van beton!

Producteigenschappen

De ééncomponenten en daarmee gebruiksklare speciale afdichting WD TOP+ is oplosmiddel-, siliconen-, isocyanaat- en watervrij en bovendien UV- en IR-stabiel. Het product heeft een zeer laag verbruik en droogt extreem snel: onder ideale omstandigheden is het reeds na 30 minuten stofdroog en daarmee voldoende uitgehard voor het aanbrengen van een 2e laag. Een bassin kan al na 72 uur gevuld worden.

Het product is eveneens geschikt als hechtbevorderende laag voor het gebruik van speciale afdichting WD-1K op WD-1K, of als instrooilaag of gebruikslaag als afdichting bij wandopstanden,

Verwerking

De **WD Top+** is één component en daardoor gebruiksklaar, mengen is niet nodig. Bij de verwerking moet de speciale afdichting WD Top+ met het, afhankelijk van de toepassing, geschikte gereedschap worden aangebracht. Raadpleeg voor meer info het technisch informatieblad.

Gereedschap: pluisvrije roller, kwast

Geschikte ondergrond: De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vrij van lossingsmiddelen, eigen of vreemde stoffen of andere hechting versturende materialen. Bramen of scherpe oneffenheden moeten worden verwijderd. Ontbrekende delen zoals voegen, gaten, grindnesten of andere beschadigingen dienen vooraf met Murexin-mortel of betonreparatieproducten te worden opgevuld, geëgaliseerd of geprofileerd. De ondergrond moet goed mechanisch worden voorbehandeld en gereinigd met Murexin aceton.



Technische Gegevens

Begaanbaar:	na ca. 3 uur bij +20 °C
Chemische Basis:	Polymeer-Hybride
Kleur:	Zwembadblauw, Lichtgrijs, Wit
Verbruik:	ca. 0,25 - 0,30 kg/m ² Speciale afdichting WD-1K ca. 0,40 - 0,50 kg/m ² op beton, afhankelijk van de porositeit
Volume:	1,50 g/cm ³
Laagdikte:	ca. 0,5 mm
Droogtijd:	ca. 3 Stunden bei +20 °C
Verwerkingstemperatuur:	+10 °C - +35 °C
Verwerkingstijd:	ca. 45 Minuten bij +20 °C
Water belastbaar:	na 72 uur

Voordelen


- één componenten coating
- voor binnen en buiten
- verticaal en horizontaal te plaatsen
- hoog chemisch resistent
-

Tip:

stofdroog na
ca. 30 min
Een bassin kan
al na 72 uur
gevuuld worden



Voor meer info kunt u hier
kijken op de site van
Murexin.



Onze gegevens zijn gemiddelde waarden die onder laboratoriumomstandigheden zijn bepaald. Door het gebruik van natuurlijke grondstoffen kunnen de opgegeven waarden van een afzonderlijke keuring afwijken zonder dat dit de geschiktheid van het product beïnvloedt.

Das jeweils neueste Merkblatt, Sicherheitsdatenblatt und die allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.murexin.com
Layout: 02/2024